

PCTWELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM
Internationales BüroINTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation ⁷ : C07F 17/00, 7/10, 5/02, C08F 10/00		A1	(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 00/35928 (43) Internationales Veröffentlichungsdatum: 22. Juni 2000 (22.06.00)
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP99/10025 (22) Internationales Anmeldedatum: 16. Dezember 1999 (16.12.99) (30) Prioritätsdaten: 198 58 016.9 16. Dezember 1998 (16.12.98) DE (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): BASF AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; D-67056 Ludwigshafen (DE). (72) Erfinder; und (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): KRISTEN, Marc, Oliver [DE/DE]; Römerweg 15, D-67117 Limburgerhof (DE). BRAUNSCHWEIG, Holger [DE/DE]; Vaalserstrasse 136, D-52074 Aachen (DE). VON KOBLINSKI, Carsten [DE/DE]; Robensstrasse 11, D-52070 Aachen (DE). (74) Gemeinsamer Vertreter: BASF AKTIENGESELLSCHAFT; D-67056 Ludwigshafen (DE).		(81) Bestimmungsstaaten: AE, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW, ARIPO Patent (GH, GM, KE, LS, MW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG). Veröffentlicht <i>Mit internationalem Recherchenbericht.</i>	
(54) Title: METALLOCENE COMPLEXES (54) Bezeichnung: METALLOCENKOMPLEXE (57) Abstract <p>Metallocene complexes of metals of the 4th, 5th or 6th subgroup of the periodic table of elements, whereby at least one substituted or unsubstituted cyclopentadienyl radical is linked to an element from group III of the periodic system of elements. Said element from group III of the periodic system of elements is a component in a binding link between the cyclopentadienyl radical and the metal ion, carrying a nitrogenoxide, phosphorous or sulphur organic group as the only other substituent.</p> (57) Zusammenfassung <p>Metallocenkomplexe von Metallen der 4., 5. oder 6. Nebengruppe des Periodensystems, bei denen mindestens ein substituierter oder unsubstituierter Cyclopentadienylrest mit einem Element der Gruppe III des Periodensystems verbunden ist, welches Element der Gruppe III des Periodensystems Bestandteil eines Brückengliedes zwischen diesem Cyclopentadienylrest und dem Metallatom ist und welches Element der Gruppe III des Periodensystems als einzigen weiteren Substituenten eine stickstoff-, phosphor- oder schwefelorganische Gruppe trägt.</p>			

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
AT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
AU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
AZ	Aserbaidshjan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland		Republik Mazedonien	TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	ML	Mali	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	IE	Irland	MN	Mongolei	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MR	Mauretanien	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MW	Malawi	US	Vereinigte Staaten von
CA	Kanada	IT	Italien	MX	Mexiko		Amerika
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NE	Niger	UZ	Usbekistan
CG	Kongo	KE	Kenia	NL	Niederlande	VN	Vietnam
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik	NZ	Neuseeland	ZW	Zimbabwe
CM	Kamerun		Korea	PL	Polen		
CN	China	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CU	Kuba	KZ	Kasachstan	RO	Rumänien		
CZ	Tschechische Republik	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
DE	Deutschland	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		
DK	Dänemark	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
EE	Estland	LR	Liberia	SG	Singapur		

METALLOCENKOMPLEXE

Beschreibung

5

Gegenstand der vorliegenden Erfindung sind Metallocenkomplexe von Metallen der 4., 5. oder 6. Nebengruppe des Periodensystems, bei denen mindestens ein substituierter oder unsubstituierter Cyclopentadienylrest mit einem Element der Gruppe III des Periodensystems verbunden ist, welches Element der Gruppe III des Periodensystems Bestandteil eines Brückengliedes zwischen diesem Cyclopentadienylrest und dem Metallatom ist und welches Element der Gruppe III des Periodensystems als einzigen weiteren Substituenten eine stickstoff-, phosphor- oder schwefelorganische Gruppe trägt.

Metallocenkatalysatoren gewinnen immer mehr Bedeutung zur Polymerisation von α -Olefinen. Insbesondere zur Copolymerisation von Ethylen mit höheren α -Olefinen zeigen Metallocenkatalysatoren vorteilhaftes Verhalten, da sie einen besonders gleichmäßigen Comonomereinbau in das Copolymerisat bewirken. Unter den Metallocenkatalysatoren haben insbesondere verbrückte Metallocenkomplexe besonderes Interesse hervorgerufen, da sie in der Regel eine höhere Produktivität als die unverbrückten Komplexe aufweisen, einen besonders guten Comonomereinbau bewirken und außerdem zum Beispiel geeignet zur Herstellung von hochisotaktischem Polypropylen sind.

Verbrückte Metallocenkomplexe, in denen die Cyclopentadienylreste durch SiMe_2 - oder C_2H_4 -Brücken verbunden sind, sind seit langem bekannt. Solche Metallocenverbindungen werden z.B. in EP-A-336 128 beschrieben.

Neben den Metallocenkomplexen, bei denen die Cyclopentadienylreste durch Silizium- oder Kohlenstoffatome verbrückt sind, sind auch solche verbrückten Metallocene bekannt, in denen eines oder mehrere Boratome die Brückenfunktion übernehmen. So sind z.B. Bor-verbrückte Metallocenkomplexe bekannt, bei denen das Boratom einen Alkyl- oder Arylsubstituenten trägt (J.Organomet. Chem., 1997, 536-537, 361). Die Herstellung dieser Metallocenkomplexe ist jedoch sehr aufwendig; über Polymerisationen mit diesen Komplexen ist nichts bekannt.

In DE-19 539 650 werden ebenfalls verbrückte Metallocenkomplexe beschrieben, die unter anderem Bor als Brückenglied enthalten können. Die Boratome mit Brückenfunktion können mit verschiedenen Resten wie Alkyl, Aryl, Benzyl und Halogenen und auch durch Al-

koxy oder Hydroxygruppen substituiert sein. Über das Polymerisationsverhalten derartiger Metallocenkomplexe ist wiederum nichts bekannt.

- 5 In Organometallics, 1997, 16, 4546, werden Bor-verbrückte Metallocene beschrieben, in denen das Borbrückenatom durch eine Vinylgruppe substituiert ist und zusätzlich durch eine Lewis-Base koordiniert wird. Die Ausbeuten bei der Synthese dieser Komplexe sind allerdings sehr schlecht und die Polymerisation von Ethylen
10 verläuft unbefriedigend und führt nur zu niedermolekularem Polymer.

- In EP-A-0 628 566 werden verbrückte Metallocenkomplexe beschrieben, deren generische Formel als Brückenatome neben Kohlenstoff,
15 Silizium, Zinn, Germanium, Aluminium, Stickstoff und Phosphor auch Bor nennt und in denen diese Brückenatome durch eine Vielzahl von Substituenten, unter denen unter anderem die Dialkylaminogruppe genannt wird, substituiert sein können. Metallocenkomplexe mit Amino-substituierter Borbrücke werden jedoch an keiner
20 Stelle explizit genannt, noch werden Eigenschaften solcher Komplexe beschrieben.

- Die im Stand der Technik bekannten Bor-verbrückten Metallocenkomplexe sind jedoch zum großen Teil schwer herstellbar und bieten
25 nicht oder nur sehr eingeschränkt die Möglichkeit, durch Elektroden drückende Substituenten am Boratom die elektronischen Verhältnisse in den Cyclopentadienylgruppen zu beeinflussen und somit Einfluß auf die katalytische Aktivität der Komplexe nehmen zu können.


- 30 Der vorliegenden Erfindung lag daher die Aufgabe zugrunde, Metallocenkomplexe bereitzustellen, welche die beschriebenen Nachteile nicht mehr aufweisen, die einfach herzustellen sind, und welche insbesondere die Möglichkeit bieten, die elektronischen Verhältnisse an den Cyclopentadienylresten zu beeinflussen.
35

- Demgemäß wurden die eingangs erwähnten Metallocenkomplexe gefunden. Weiterhin wurden Verfahren zur Herstellung solcher Metallocenkomplexe sowie die Verwendung der Metallocenkomplexe als
40 Katalysatorkomponente für die Homo- und Copolymerisation von C_2 - C_{10} - α -Olefinen gefunden.

- Als Element der Gruppe III des Periodensystems sind besonders Bor und Aluminium zu nennen, wobei Bor besonders bevorzugt ist.
45

Unter dem einzigen weiteren Substituenten, der, neben den Bindungen zu einem Cyclopentadienylrest und den anderen Bestandteilen des Brückengliedes, die dritte vom Element der Gruppe III des Periodensystems ausgehende Valenz besetzt, sind besonders
 5 solche stickstoff-, phosphor- oder schwefelorganischen Gruppen zu nennen, die neben diesen Heteroatomen bis zu 20 Kohlenstoff- und bis zu 4 Siliziumatome enthalten.

Die Metallocenkomplexe der vorliegenden Erfindung können 1 oder
 10 2 Cyclopentadienylreste enthalten. Bevorzugt sind Metallocenkomplexe der allgemeinen Formel I



in welcher die Variablen folgende Bedeutung haben:

- 25
- M ein Metallatom der 4., 5. oder 6. Nebengruppe des Periodensystems,
- 30
- D ein Element der Gruppe III des Periodensystems
- 35
- R^1, R^2, R^3, R^4 Wasserstoff, C_1 - bis C_{10} -Alkyl, 5-7-gliedriges Cycloalkyl, welches seinerseits mit einer C_1 - C_{10} -Alkylgruppe substituiert sein kann, C_6 - bis C_{15} -Aryl oder Arylalkyl, wobei zwei benachbarte Reste R^1 bis R^4 auch 5-7-gliedrige cyclische Gruppen bilden können, welche ihrerseits mit C_1 - C_{10} -Alkylgruppen oder SiR^6_3 -Gruppen substituiert sein können oder weitere anellierte Ringsysteme enthalten können,
- 40
- R^5 Wasserstoff, C_1 - C_{10} -Alkyl, C_6 - C_{15} -Aryl oder -Arylalkyl oder C_1 - C_{10} -Trialkylsilyl,
- R^6 C_1 - bis C_4 -Alkyl,
- 45
- m Zahl der Nebengruppe des Metallatoms M minus 2,

4

n 2 wenn X¹ Stickstoff oder Phosphor bedeutet, 1 wenn X¹ Schwefel bedeutet,


X¹ Stickstoff, Phosphor oder Schwefel,

5

X² Wasserstoff, C₁-C₁₀-Hydrocarbyl, N(C₁-C₁₅-Hydrocarbyl)₂ oder Halogen,

A ein Rest

10



15

oder ein Rest, welcher über ein Sauerstoff-, Schwefel-, Stickstoff- oder Phosphoratom an M koordiniert ist.

20

Als Metallatome M kommen insbesondere die Elemente der 4. Nebengruppe des Periodensystems in Frage, also Titan, Zirkonium und Hafnium, wobei Titan und Zirkonium und insbesondere Zirkonium besonders bevorzugt sind.

25

Die Cyclopentadienylgruppen in Formel I können substituiert oder unsubstituiert sein. Unter den substituierten Metallocenkomplexen zeigen besonders solche, die mit C₁- bis C₄-Alkylgruppen substituiert sind, besonders vorteilhafte Eigenschaften. Als Alkylsubstituenten sind z.B. Methyl, Ethyl, n-Propyl und n-Butyl zu nennen. Die Cyclopentadienylreste können einfach oder mehrfach substituiert sein, wobei besonders einfach und doppelt substituierte Cyclopentadienylreste sich als vorteilhaft erwiesen haben. Bevorzugt sind weiterhin solche Cyclopentadienylreste, in denen 2 benachbarte Reste R¹ bis R⁴ zu 5- bis 7-gliedrigen cyclischen Gruppen verbunden sind. Zu nennen sind beispielsweise Cyclopentadienylgruppen, die sich vom Indenyl, Tetrahydroindenyl, Benzindenyl oder Fluorenyl ableiten, wobei diese Ringsysteme ihrerseits wieder mit C₁- bis C₁₀-Alkylgruppen oder auch mit Trialkylsilylgruppen substituiert sein können.


Bei den erfindungsgemäßen Metallocenkomplexen mit 2 Cyclopentadienyleinheiten ist das Brückenatom des Elements der Gruppe III des Periodensystems direkt mit diesen beiden Cyclopentadienyleinheiten verbunden.

45

Unter diesen Dicyclopentadienylkomplexen sind besonders Metallocenkomplexe, in welchen

A ein Rest


5



10

ist, bevorzugt.

Im Falle von Monocyclopentadienylkomplexen ist dagegen der Rest A kein Cyclopentadienylrest, sondern ein Rest, welcher über ein
 15 Sauerstoff-, Schwefel-, Stickstoff- oder Phosphoratom an M koordiniert ist. Als Gruppe A kommen insbesondere folgende Atome oder Gruppen in Betracht: -O-, -S-, -NR⁹-, -PR⁹-, oder ein neutraler 2-Elektronendonator-Ligand, wie -OR⁹, -SR⁹, -NR⁹₂ oder -PR⁹₂. R⁹ hat dabei die Bedeutung von Wasserstoff oder Alkyl-, Aryl-, Silyl-,
 20 halogenierten Alkyl- oder halogenierten Arylgruppen mit bis zu 10 Kohlenstoffatomen. Besonders bevorzugt sind Metallocenkomplexe, in welchen A eine Gruppe



25

ist, in welcher

Z Silizium oder Kohlenstoff und

30 R⁷, R⁸ Wasserstoff, Silyl, Alkyl, Aryl oder Kombinationen dieser Reste mit bis zu 10 Kohlenstoff- oder Siliziumatomen

bedeuten.

35 Als Reste R⁷ und R⁸ sind dabei insbesondere Wasserstoff, Trimethylsilyl, Methyl, tert. Butyl oder Ethylgruppen zu nennen. Z ist vorzugsweise ein Kohlenstoffatom.


In den erfindungsgemäßen Metallocenkomplexen ist das Brückenatom
 40 des Elements der Gruppe III des Periodensystems, welches an sich lewissauren Charakter hat, mit einer Verbindung mit Lewisbasen-Charakter substituiert. Der Lewisbasen-Substituent beeinflusst durch seine Elektronendonator-Funktion die elektronischen Verhältnisse am Cyclopentadienylrest und damit auch die elektronische
 45 Umgebung des Metallatoms. Der Lewisbasen-Substituent kann über ein Stickstoff-, Phosphor- oder Schwefelatom an das Brückenatom des Elements der Gruppe III des Periodensystems gebunden sein,

wobei Substituenten mit einem Stickstoffatom besonders bevorzugt sind. Das Atom X^1 kann entweder Wasserstoff, C_1 - bis C_{10} -Alkylgruppen oder C_1 - bis C_{10} -Trialkylsilylgruppen tragen. Als Alkylgruppen kommen dabei insbesondere C_1 - bis C_4 -Alkylgruppen und ganz besonders Methyl- oder Ethylgruppen in Betracht.

Das Zentralatom M ist außer mit den genannten Liganden weiterhin mit Liganden X^2 substituiert. Als Liganden X^2 kommen insbesondere niedere Alkylgruppen wie Methyl und Ethyl in Betracht, bevorzugt ist X^2 jedoch Halogen und besonders bevorzugt Chlor.

Die erfindungsgemäßen Metallocenkomplexe können auf unterschiedlichen Wegen hergestellt werden. Als vorteilhaft z.B. für Verbindungen mit einem Borbrückenatom hat sich ein Verfahren zur Herstellung solcher Metallocenkomplexe erwiesen, bei dem man eine Verbindung $R^5_n X^1 - BY_2$ (II), in welcher Y Halogen bedeutet, mit einer Verbindung

20



(III)

in welcher M' ein Alkali- oder Erdalkalimetall bedeutet, in Gegenwart eines Metallalkyls umgesetzt und dann das Reaktionsprodukt mit einer M-Halogenid-Verbindung und zuletzt mit einem Oxidationsmittel reagieren läßt.

In Formel (II) ist Y vorzugsweise Chlor. Die Herstellung von Verbindungen der allgemeinen Formel (II) ist z.B. in Angew. Chem. 1964, 76, 499 beschrieben. Die Synthese der erfindungsgemäßen Metallocenkomplexe nach den oben beschriebenen Verfahren ist besonders einfach und kann in nur einem Reaktionsgefäß vorgenommen werden. Das Metallalkyl dient dabei als Deprotonierungsreagenz, vorzugsweise werden Alkali- oder Erdalkalialkyle und insbesondere Butyllithium eingesetzt. Als N-Halogenidverbindung sind z.B. Titantrichlorid-Derivate, besonders bevorzugt Titantrichlorid-tris-THF-addukt zu nennen. Als Oxidationsmittel in der abschließenden Oxidationsreaktion kann beispielsweise Bleidichlorid eingesetzt werden. Der Metallocenkomplex kann nach Filtration des Reaktionsgemisches aus der Lösung isoliert werden.

Die erfindungsgemäßen Metallocenkomplexe können als Katalysatorkomponenten für die Homo- und Copolymerisation von C_2 - bis C_{10} - α -Olefinen verwendet werden. Zur Polymerisation ist es im allgemeinen erforderlich, die Metallocenkomplexe durch geeignete Me-

taloceniumionen-bildende Verbindungen in einen kationischen Komplex zu überführen. Als geeignete Metalloceniumionen-bildende Verbindungen kommen z.B. Aluminoxane, vorzugsweise solche mit einem Oligomerisierungsgrad von 3 bis 40, besonders bevorzugt von 5 bis 30 in Betracht.

Neben den Aluminoxanen sind als kationenbildende Verbindungen insbesondere Boran- und Boratverbindungen zu nennen, die ein nichtkoordinierendes Anion darstellen oder in ein solches überführt werden können, und mit dem Metalloceniumkomplex ein Ionenpaar bilden können. Geeignete derartige Aktivierungsreagenzien für die Metallocenkomplexe sind dem Fachmann geläufig und werden beispielsweise in EP-B1-0468537 beschrieben.

Besonders für Polymerisationen in der Gasphase und in Suspension kann es erforderlich sein, die Metallocenkomplexe und ggf. die Aktivierungsreagenzien auf Trägermaterialien aufzubringen. Solche Trägermaterialien und Methoden zum Trägern von Katalysatorkomplexen sind dem Fachmann hinreichend bekannt. Als Trägermaterialien kommen insbesondere anorganische Oxide wie Kieselgel, Aluminiumoxid oder Magnesiumsalze in Betracht.

Mit Hilfe der genannten Katalysatorsysteme lassen sich Polyolefine, insbesondere Polymerisate von Alk-1-enen herstellen. Darunter werden Homo- und Copolymerisate von C₂-C₁₀-Alk-1-enen verstanden, wobei als Monomere vorzugsweise Ethylen, Propylen, But-1-en, Ent-1-en und Hex-1-en verwendet werden. Besonders geeignet sind diese Katalysatorsysteme für die Copolymerisation von Ethylen mit But-1-en oder Hex-1-en.

Als Polymerisationsverfahren kommen alle bekannten Verfahren in Betracht, also beispielsweise Gasphasenverfahren, Suspensionsverfahren oder auch Polymerisationsverfahren in Lösung.

Eingesetzt zur Polymerisation von Ethylen und zur Copolymerisation von Ethylen mit anderen α -Olefinen zeigen die erfindungsgemäßen Metallocenkomplexe gute Polymerisationsaktivität und führen dabei zu Polymerisaten mit relativ großem Molekulargewicht. Die folgenden Beispiele erläutern die Erfindung.

Beispiele

Die Ligand- und Komplexsynthesen wurden unter Ausschluß von Luft und Feuchtigkeit durchgeführt. Folgende Reagenzien wurden nach

Literaturvorschriften hergestellt: (Me₃)Si)₂NBCl₂ (Angew. Chem. 1964, 76, 499), Na(C₅H₅) (Chem. Ber. 1956, 89, 434), Ti(NMe₂)₄ (J. Chem. Soc., 1960, 3857), [TiCl₃(THF)₃] (Inorg.

Synth. 1982, 21, 135), $(C_4H_8N)_2BCl$ (Chem. Ber. 1994, 127, 1605), $(i-Pr)_2NBCl_2$ (J. Chem. Soc., 1960, 5168).

NMR: Varian Unity 500 bei 499.843 MHz (1H , interner Standard TMS),
5 150.364 MHz (^{11}B , $BF_3 \cdot OEt_2$ in C_6D_6 als externer Standard),
123.639 MHz ($^{13}C\{^1H\}$, APT, interner Standard TMS), wenn nicht be-
sonders gekennzeichnet wurden alle NMR-Spektren in CD_2Cl_2 als Lö-
sungsmittel aufgenommen. Massenspektren wurden auf einem Finnigan
MAT 95 (70eV) aufgenommen und die Elementaranalysen (C, H, N) mit
10 einem Carlo-Erba elemental analyzer, model 1106 erhalten.

Beispiel 1

Herstellung von $Li_2[(Me_3Si)_2NB(C_5H_4)_2]$ (1)

15

8,23 g (93,54 mmol) $Na(C_5H_5)$ wurden in 100 ml Hexan suspendiert.
Bei Zimmertemperatur wurden eine Lösung von 11,13 g (46,05 mmol)
 $(Me_3Si)_2NBCl_2$ in 20 ml Hexan zugetropft. Nach 2-stündigem Rühren
wurde das Reaktionsgemisch auf 0°C gekühlt. Dazu wurden 57,6 ml
20 (92,10 mmol) einer 1,6 molaren Lösung von Butyllithium in Hexan
tropfenweise zugegeben. Sofort entstand ein weißer Niederschlag.
Das Reaktionsgemisch wurde auf Zimmertemperatur erwärmt und dann
noch eine Stunde gerührt. Dann wurden die flüchtigen Bestandteile
im Vakuum entfernt und der feste Rückstand mit 150 ml Hexan über
25 Nacht extrahiert. Die Mischung wurde filtriert und der Feststoff
im Vakuum getrocknet.

Ausbeute: 14,13 g (98 %) weißer pyrophorer Feststoff.

1H -NMR ($[D_8]THF$): $\delta = 0,01$ (s, 18 H, $Si(CH_3)_3$), 5,83 (m, 4H, C_5H_4),
30 6,45 (m, 4H, C_5H_4).

^{11}B -NMR: $\delta = 46,6$ (s)

^{13}C -NMR: $\delta = 4,31$ (s, $Si(CH_3)_3$), 103,16, 106,63, 116,63 (C_5H_4)

Beispiel 2

35

Herstellung von $Cl_2Ti[(C_5H_4)_2BN(SiMe_3)_2]$ (2)

Methode A:

40 Wie oben beschrieben wurden 3,20 g (13,24 mmol) $(Me_3Si)_2NBCl_2$ und
2,39 g (27,17 mmol) $Na(C_5H_5)$ zur Reaktion gebracht. Zu dem erhal-
tenen Filtrat wurden 16,6 ml einer 1,6 molaren Lösung von Butyl-
lithium in Hexan gegeben. Die leicht gelbe Suspension wurde 2 h
bei Zimmertemperatur gerührt und dann auf -100°C abgekühlt. Dann
45 wurden 4,90 g (13,24 mmol) $TiCl_3(THF)_3$ und 20 ml THF dazugegeben.
Das Reaktionsgemisch wurde auf Zimmertemperatur erwärmt, wobei
sich die Farbe von leicht braun nach dunkel violett änderte. Die

Suspension wurde 3 h gerührt und dann mit 1,84 g (6,62 mmol) PbCl_2 behandelt. Nach Rühren für 16 h wurden die flüchtigen Bestandteile im Vakuum entfernt. Der erhaltene Feststoff wurde mit 50 ml Dichlormethan extrahiert, dann wurde abfiltriert. Aus-
 5 beute: 4.43 g (80 %) dunkelroter Feststoff nachdem die Lösung bei -30°C gelagert wurde.

$^1\text{H-NMR}$: $\delta = 0,08$ (s, 18 H, $\text{Si}(\text{CH}_3)_3$), 5,53 (m, 4H, C_5H_4),
 7,05 (m, 4H, C_5H_4).

10 $^{11}\text{B-NMR}$: $\delta = 46,6$ (s)

$^{13}\text{C-NMR}$: $\delta = 4,89$ (s, $\text{Si}(\text{CH}_3)_3$), 114,85, 133,44 (C_5H_4)

MS: m/z (%): 417 (35) (M^+), 402 (15) ($\text{M}^+ - \text{Me}$), 382 (25) ($\text{M}^+ - \text{Cl}$)

$\text{C}_{16}\text{H}_{26}\text{NBCl}_2\text{Si}_2\text{Ti}$ (418,18): ber.: C 45.96, H 6.27, N 3.35; gef.:
 C 46,56, H 7,05, N 2,87

15

Beispiel 3

Herstellung von $(\text{Me}_2\text{N})_2\text{Ti}[(\text{C}_5\text{H}_4)_2\text{BN}(\text{SiMe}_3)_2]$ (3)

20 Wie oben beschrieben wurden 2,08 g (8,60 mmol) $(\text{Me}_3\text{Si})_2\text{NBCl}_2$ und
 1,51 g (17,20 mmol) $\text{Na}(\text{C}_5\text{H}_5)$ zur Reaktion gebracht. Das erhaltene
 Filtrat wurde auf -30°C gekühlt und eine Lösung von 1,93 g
 (8,60 mmol) $\text{Ti}(\text{NMe}_2)_4$ in 5 ml Hexan tropfenweise zugegeben. Das
 Reaktionsgemisch wurde langsam auf Zimmertemperatur erwärmt, wo-
 25 bei sich die Farbe von gelb nach dunkelrot veränderte. Nach Rüh-
 ren für 1 h wurden die flüchtigen Bestandteile im Vakuum entfernt
 und der erhaltene Feststoff in 10 ml Hexan suspendiert. Nach Fil-
 tration und anschließend Entfernen der flüchtigen Bestandteile
 im Vakuum wurden 1,05 g (28 %) (3) als dunkelroter Feststoff er-
 30 halten.

$^1\text{H-NMR}$: $\delta = 0,09$ (s, 18 H, $\text{Si}(\text{CH}_3)_3$), 3,14 (s, 12 H, $\text{N}(\text{CH}_3)_2$), 5,42
 (m, 4H, C_5H_4), 6,73 (m, 4H, C_5H_4).

$^{11}\text{B-NMR}$: $\delta = 46,9$ (s)

35 $^{13}\text{C-NMR}$: $\delta = 4,89$ (s, $\text{Si}(\text{CH}_3)_3$), 51,11 ($\text{N}(\text{CH}_3)_2$), 112,73,
 131,66 (C_5H_4)

$\text{C}_{20}\text{H}_{38}\text{N}_3\text{BSi}_2\text{Ti}$ (435,43): ber.: C 55,17, H 8,80, N 9,65;
 gef.: C 55,62, H 8,22, N 9,59

40 Beispiel 4

Herstellung von $(\text{Me}_2\text{N})\text{ClTi}[(\text{C}_5\text{H}_4)_2\text{BN}(\text{SiMe}_3)_2]$ (4)

Wie oben beschrieben wurden 1,09 g (4,50 mmol) $(\text{Me}_2\text{Si})_2\text{NBCl}_2$ und
 45 0,88 g (10,00 mmol) $\text{Na}(\text{C}_5\text{H}_5)$ zur Reaktion gebracht. Das erhaltene
 Filtrat wurde auf -30°C gekühlt und eine Lösung von 1,01 g
 (4,50 mmol) $\text{Ti}(\text{NMe}_2)_4$ in 5 ml Hexan tropfenweise zugegeben. Das

Reaktionsgemisch wurde langsam auf Zimmertemperatur erwärmt. Zu dieser Lösung wurden 0,84 g (4,50 mmol) $(C_4H_8N)_2BCl$ gegeben. Nach Rühren für 1 h wurden die flüchtigen Bestandteile im Vakuum entfernt und der erhaltene Feststoff in 20 ml Hexan suspendiert.

5 Nach Filtration und anschließendem Lagern bei $-30^\circ C$ erhielt man 0,79 g (41 %) (4) als dunkelroten kristallinen Feststoff.

1H -NMR ($CDCl_3$): δ = 0,28 (s, 18 H, $Si(CH_3)_3$), 3,26 (s, 6 H, $N(CH_3)_2$), 5,08 (m, 2H, C_5H_4), 5,29 (m, 2H, C_5H_4), 6,62 (m, 2H, C_5H_4), 6,83 (m, 2H, C_5H_4).

^{11}B -NMR: δ = 46,4 (s)

^{13}C -NMR: δ = 7,53 (s, $Si(CH_3)_3$), 57,54 ($N(CH_3)_2$) 115,73, 117,57, 126,93, 128,54 (C_5H_4)

$C_{18}H_{32}N_2BCISi_2Ti$ (426,80): ber.: C 50,66, H 7,56, N 6,56;

15 gef.: C 50,23, H 7,59, N 6,39

Beispiel 5

Herstellung von $Cl_2Ti[(C_5H_4)_2BN(SiMe_3)_2]$ (2)

20

Methode B:

Wie für (4) beschrieben wurden 1,45 g (6,00 mmol) $(Me_3Si)_2NBCl_2$ und 1,08 g (12,30 mmol) $Na(C_5H_5)$ zur Reaktion gebracht. Zu dem erhaltenen Filtrat wurde eine Lösung von 1,34 g (6,00 mmol) $Ti(NMe_2)_4$ in 5 ml Hexan tropfenweise zugegeben. Das Reaktionsgemisch wurde anschließend mit 2,24 g (12,00 mmol) $(C_4H_8N)_2BCl$ versetzt. Man erhielt 0,38 g (15 %) (2) als dunkelroten kristallinen Feststoff.

30

Beispiel 6

Herstellung von $(i-Pr)_2NB(C_5H_5)_2$ (5)

35 Zu einer Suspension aus 10,0 g (113,6 mmol) $Na(C_5H_5)$ in 100 ml Hexan wurde bei $20^\circ C$ eine Lösung aus 10,33 g (56,8 mmol) $(i-Pr)_2NBCl_2$ in 25 ml Hexan getropft. Nachdem die exotherme Reaktion abgeklungen war, wurde 2 d bei $20^\circ C$ gerührt. Das ^{11}B -NMR-Spektrum der Reaktionslösung zeigte dann nur noch 1 Signal bei
40 etwa 40 ppm für das disubstituierte Produkt (Edukt: 31 ppm, monochlor-Produkt: 35 ppm). Die Reaktionsmischung wurde von ausgefallenem $NaCl$ abfiltriert.

Zur Reindarstellung wurde das Lösungsmittel im Vakuum entfernt, wobei ein gelblichorangefarbenes trübes Öl zurückblieb. Der Rückstand wurde einer fraktionierenden Destillation bei $5 \cdot 10^{-2}$ mbar unterworfen. Das Produkt wurde bei dem angegebenen Druck bei

72-75°C zunächst als klare, gelbliche Flüssigkeit, nach 10 min bei 20°C in Form leicht gelblicher, niedrigschmelzender Kristalle erhalten (Ausbeute 18 %, thermolabile Substanz, größtenteils Zersetzung bei der Destillation).

5

Analytik: ^{11}B -NMR (C_6D_6): 40,18 ppm, ^1H -NMR (C_6D_6): 1,06, 1,08, 1,14 (je dublett, CH_3 am iso-prop. 3 Isomere!); 2,85, 2,94, 3,04 (je multipllett, CH_2 am cp-Ring); 3,62-3,92 (3* multipllett, CH am iso-prop.); 6,2-6,8 (multiplletts, CH am cp-Ring). MS (EI) (fragment, %): 241 (M^+ , 95 %), 226 ($\text{M}^+ - \text{CH}_3$, 95 %), 198 ($\text{M}^+ - \text{iprop}$, 30 %), 176 ($\text{M}^+ - \text{cp}$, 45 %) (korr. Isotopenmuster)

Beispiel 7

15 Herstellung von $(i\text{-Pr})_2\text{NB}(\text{C}_5\text{H}_5)_2\text{Li}_2$ (6)

Zu dem Filtrat der Reaktionslösung von (5) wurden bei 10°C 2 Äquivalente Butyllithium-Lösung (1,6 M) zugetropft, und bei 20°C über Nacht gerührt, wobei ein schneeweißer Feststoff ausfiel. Der Feststoff wurde unter Schutzgas abfiltriert und 2 mal mit je 50 ml Hexan gewaschen. Man erhielt das Dilithiosalz als weißes, stark pyrophores Pulver in quantitativer Ausbeute.

Analytik: ^1H -NMR ($\text{D}_8\text{-THF}$): 1,23 ppm (dublett, CH_3); 4,52 (multipllett, CH am isoprop): 5,73 und 5,83 (je pseudo-tripllett, CH am cp).

^{11}B -NMR $\text{D}_8\text{-THF}$: 41,86 ppm.

Beispiel 8

30

Herstellung von $(i\text{-Pr})_2\text{NB}(\text{C}_5\text{H}_4)_2\text{Ti}(\text{Cl})\text{NMe}_2$ (7)

Eine Lösung aus 15 mmol (5) in 30 ml Hexan wurde auf -60°C gekühlt und eine Lösung aus 3,35 g (15 mmol) $\text{Ti}(\text{NMe}_2)_4$ in 10 ml Hexan zugetropft. Die Lösung wurde langsam auf 20°C erwärmt, wobei bei etwa -15°C eine deutliche tiefrote Färbung der Reaktionslösung einsetzte. Die Lösung wurde 1 h bei 20°C gerührt und mit 1,38 g (7,5 mmol) $(\text{C}_4\text{H}_8\text{N})_2\text{BCl}$ umgesetzt, weitere 2 h bei 20°C gerührt im Vakuum auf etwa 50 % eingeeengt und bei -30°C zur Kristallisation gelagert. Nach 1 Tag wurde der ausgefallene Feststoff abfiltriert. Ausbeute: 3,02 g (55 %)

Analytik (C_6D_6): ^{11}B -NMR: 40,3 ppm; ^1H -NMR: 1,04 (d, 12 H, CHCH_3); 3,10 (s, 6 H, $\text{N}(\text{CH}_3)_2$); 4,87, 5,43, 6,70, 6,90 (je m, je 2H, CH_{cp}) MS (EI): 366 (M^+ , 15 %), 322 ($\text{M}^+ - \text{NMe}_2$, 100 %), 287 ($\text{M}^+ - \text{NMe}_2 - \text{Cl}$, 10 %), 176 (TiCp_2 , 10 %).

Beispiel 9

Herstellung von $(i\text{-Pr})_2\text{NB}(\text{C}_5\text{H}_4)_2\text{TiCl}_2$ (8)

- 5 Die Herstellung erfolgte analog zur Darstellung von (7) unter Einsatz von 5,9 mmol (5) in 20 ml Hexan, 6,0 mmol (1,36 g) $\text{Ti}(\text{NMe}_2)_4$ in 5 ml Hexan und 6,1 mmol (1,11 g) $(\text{C}_4\text{H}_8\text{N})_2\text{BCl}$

Ausbeute: 920 mg (43 %)

- 10 ^{11}B -NMR: 40,7; ^1H -NMR: 1,36 (d, 12H, CHCH_3); 5,61, 7,06 (je m, je 4H, CH_{Cp}).

Beispiel 10

- 15 Herstellung von $(\text{Me}_3\text{Si})_2\text{NB}(\text{C}_5\text{H}_4)_2\text{ZrCl}_2$ (9)

- Zu einer Suspension von 3,7 g (11 mmol) (1) in 30 ml Diethylether wurden bei -70°C 4,13 g (11 mmol) $\text{ZrCl}_4 \cdot 2\text{THF}$ als Feststoff zugegeben und mit 20 ml Toluol nachgespült. Die Reaktionsmischung wurde
20 im Kühlbad langsam auf Zimmertemperatur erwärmt, wobei sich die anfangs leicht gelbliche Farbe intensivierte. Danach ließ man für 16 h bei Zimmertemperatur rühren. Die Lösung wurde filtriert und dann im Vakuum auf ca. 50 % des Ausgangsvolumens eingeeengt. Diese Lösung wurde bei -30°C gelagert. Nach 24 h erhielt man gelbe Kri-
25 stalle. Es wurde abfiltriert und die Mutterlauge eingeeengt und erneut bei -30°C gelagert. Man erhielt gelbe Kristalle. Die vereinigte Ausbeute betrug 3,92 g (86%).

- ^1H -NMR (C_6D_6): $\delta = 0,11$ (s, 18 H, SiMe_3), 5,16, 6,62 (pseudo-t,
30 4 H CpH)

^{13}C -NMR (C_6D_6): $\delta = 5,0$ (s, SiMe_3), 109,6, 124,9 (2s, CpH)

^{11}B -NMR (C_6D_6): $\delta = 47,4$ (s)

MS: m/z (%): 461 (5, M^+), 446 (3, $\text{M}^+ - \text{Me}$), 91 (80, Zr^+), 66 (40, Cp^+)

35

Beispiel 11

Herstellung von $[i\text{Pr}_2\text{NB}(\text{C}_5\text{H}_5)\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}]$ (10)

40

- Zu einer Suspension von 2,64 g (30 mmol) Cyclopentadienylnatrium in 25 ml Hexan wurde bei 0°C eine Lösung von 5,4 g (30 mmol) $i\text{Pr}_2\text{NBCl}_2$ in 10 ml Hexan getropft. Man ließ die Mischung auf Raumtemperatur kommen und rührte für weitere 2 Stunden. Das
45 ausgefallenen NaCl wurde abfiltriert und das Filtrat langsam zu einer Suspension aus 3,15 g (32 mmol) Li-anilid in 20 ml Toluol bei 0°C getropft. Man ließ die Reaktion auf Raumtemperatur

erwärmen und rührte zur Vervollständigung der Reaktion noch über Nacht weiter. Dann wurde das Lösungsmittel am Vakuum entfernt und der verbliebene gelbe Rückstand in 20ml Benzol aufgenommen, filtriert und das Filtrat vom Lösungsmittel befreit. Der so erhaltene Feststoff wurde bei 85°C im Hochvakuum sublimiert. Man erhielt 7,91 g ($i\text{Pr}_2\text{NB}(\text{C}_5\text{H}_5)(\text{C}_6\text{H}_5\text{NH})$) in nahezu quantitativer Ausbeute.

$^1\text{H-NMR}$ (499,658 MHz, CD_2Cl_2) : δ = 1,23(br. d, 12 H, CHCH_3),
 10 2,86(m, 2H, C_5H_5), 3,59(m, 2H, CHCH_3), 5,08(br. s, 1H, NH),
 6,2 - 7,2(m, 8H, C_5H_5 , C_6H_5)
 $^{11}\text{B-NMR}$ (160,310 MHz, CD_2Cl_2) : δ = 30,06.
 $^{13}\text{C-NMR}$ (125,639 MHz, CD_2Cl_2) : δ = 23,96, 45,71, 43,44,
 46,58 (br), 133,28 (cp), 135,50 (cp), 137,74 (cp),
 15 118,70, 119,64, 128,78, 146,10.
 MS(EI) [m/z, %]: 268 [M^+ , 20], 253 [$\text{M}^+ - \text{Me}$, 50], 93 [$\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2^+$, 100],
 65 [C_5H_5^+ , 30]. Korrekte Elementaranalyse.

20 Beispiel 12

Herstellung von [$i\text{Pr}_2\text{NB}(\text{C}_5\text{H}_5)\text{C}_6\text{H}_5\text{N}\{\text{Ti}(\text{NMe}_2)_2\}$] (11)

0,83 g (3,09 mmol) (10) wurden in 15 ml Toluol gelöst und bei
 25 -78°C mit 0,69 g (3,09 mmol) [$\text{Ti}(\text{NMe}_2)_4$] in 5 ml Toluol versetzt.
 Nach 20 min Rühren bei -78°C, ließ man das Reaktionsgemisch
 langsam auf Raumtemperatur erwärmen und rührte für weitere 2
 Stunden bei Raumtemperatur und eine weitere bei 40°C. Die
 flüchtigen Anteile wurden im Vakuum entfernt, der orange-rote
 30 Rückstand in 20 ml Hexan aufgenommen und die so erhaltene Lösung
 über Nacht bei -30°C zum Kristallisieren gekühlt. Man erhielt
 0,97 g (78 %) des Titankomplexes (11) als orangen Feststoff.

$^1\text{H-NMR}$ (499,658 MHz, CD_2Cl_2) : δ = 0,90 (br., 6H, CHCH_3), 1,45
 35 (br., 6H, CHCH_3), 2,97 (s, 12H, NMe_2), 3,31 (br., 2H, CHCH_3),
 5,94 (m, 2H, C_5H_4), 6,44 (m, 2H, C_5H_4), 6,73 (m, 2H, C_6H_5),
 6,83 (m, 1H, C_6H_5).
 $^{11}\text{B-NMR}$ (160,310 MHz, CD_2Cl_2) : δ = 27,76
 $^{13}\text{C-NMR}$ (125,639 MHz, CD_2Cl_2) : δ = 21,36 (br), 27,01 (br),
 40 44,62 (br), 46,11 (br), 47,90 (NMe_2) 120,95 (cp),
 124,00 (cp), 115,81, 119,99, 128,16, 155,48.
 MS (EI) [m/z, %] : 402 [M^+ , 45], 387 [$\text{M}^+ - \text{Me}$, 5], 358 [$\text{M}^+ - \text{NMe}_2$, 65],
 314 [$\text{M}^+ - 2 \text{NMe}_2$, 100], 93 [$\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2^+$, 95], 64 [C_5H_4^+ , 45]. Korrekte
 Elementaranalyse.

Beispiel 13

Herstellung von $[iPr_2NB(C_5H_4)C_6H_5N\{TiCl_2\}]$ (12)

5 Zu einer Lösung von 0,17 g (0,42 mmol) des Titankomplexes (11) in 10 ml Hexan wurde 0,50 g (4,60 mmol) $(CH_3)_3SiCl$ in 2 ml Hexan bei 0°C zugegeben. Die Lösung wurde langsam auf Raumtemperatur erwärmt und über Nacht gerührt. Der ausgefallene gelbe Niederschlag wurde durch abdekantieren der überstehenden Lösung isoliert und zweimal
 10 mit je 10 ml Hexan gewaschen. Der so erhaltene Feststoff wurde am Vakuum getrocknet. Man erhielt 0,16 g des Titankomplexes (12) in nahezuquantitativer Ausbeute.

1H -NMR(499,658 MHz, CD_2Cl_2) : δ = 0,90 (d, 6H, J^3 = 6,71 Hz, $CHCH_3$), 1,54 (d, 6H, J^3 = 6,71 Hz, $CHCH_3$),

15 3,14 (m, 1H, J^3 = 6,71 Hz, $CHCH_3$), 3,41 (m, 1H, $CHCH_3$), 6,44 (m, 2H, C_5H_4), 7,08 (m, 2H, C_5H_4), 6,91 (m, 2H, C_6H_5), 7,14 (m, 1H, C_6H_5), 7,38 (m, 2H, C_6H_5).

^{11}B -NMR(160,310 MHz, CD_2Cl_2) : δ = 28.39.

20 ^{13}C -NMR(125,639 MHz, CD_2Cl_2) : δ = 21,40, 27,72, 45,20, 47,28, 122,52 (cp), 124,32, 127,21, 129,62, 152,39.

MS(EI) [m/z, %] : 384 [M^+ , 15], 369 [$M^+ - Me$, 30], 348 [$M^+ - Cl$, 50], 333 [$M^+ - Cl - 2 Me$, 20], 93 [$C_6H_5NH_2^+$, 70], 64 [C_5H_4 , 25]. Korrekte

25 Elementaranalyse.

Beispiel 14

Herstellung von $[iPr_2NB(C_5H_5)tBuNH]$ (13)

30

Zu einer Suspension von 3,96 g (45 mmol) Cyclopentadienylnatrium in 50 ml Hexan wurde bei 0°C eine Lösung von 8,19 g (45 mmol) iPr_2NBCl_2 in 30 ml Hexan getropft. Man ließ die Mischung auf Raumtemperatur kommen und rührte für weitere 16 Stunden. Das
 35 ausgefallenen NaCl wurde abfiltriert und das Filtrat langsam zu einer Suspension aus 3,52 g (45 mmol) Li^+tBuNH^- in 20 ml Toluol bei 0°C getropft. Man ließ die Reaktion auf Raumtemperatur erwärmen und rührte zur Vervollständigung der Reaktion noch über Nacht weiter. Dann wurde das Lösungsmittel am Vakuum entfernt und der
 40 verbliebene gelbe Rückstand in 50 ml Benzol aufgenommen, filtriert und das Filtrat vom Lösungsmittel befreit. Der so erhaltene Feststoff wurde im Hochvakuum getrocknet. Man erhielt 8,83 g $[iPr_2NB(C_5H_5)(tBuNH)]$ (13) (79 %).

45 1H -NMR(499,658 MHz, C_6D_6) : δ = 1,08 (br. d, 6H, $CHCH_3$), 1,12 (br d, 6H, $CHCH_3$), 1,11 (s, 9H, $C(CH_3)_3$), 1,18 (s, 9H, $C(CH_3)_3$), 3,24 (m, 2H, $CHCH_3$), 3,37 (m, 2H, $CHCH_3$), 2,86 (m, 2H, CH_2_{cp}),

15

3,05 (m, 2H, CH₂cp), 6,40 - 6,76 (m, 6H, C₅H₄).

¹¹B-NMR (160,310 MHz, C₆D₆) : δ = 29,82

¹³C -NMR(125.639 MHz, C₆D₆): δ = 23,30, 33,31, 33,74, 33,96,

5 43,12, 46,9, 49,37, 49,64, 131,82, 133,82, 135,39.

MS (EI) [m/z, %] : 248 [M⁺,10], 233 [M⁺-Me, 45]. Korrekte
Elementaranalyse.

Beispiel 15

10

Herstellung von [iPr₂NB(C₅H₄)tBuN{Ti(NMe₂)₂}] (14)

0,71 g (2,87 mmol) iPr₂NB(cp)tBuNH (13) wurden in 10 ml Toluol
gelöst und bei -78°C mit 0,64 g (2,87 mmol) [Ti(NMe₂)₄] gelöst in
15 5 ml Toluol versetzt. Nach 20 min Rühren bei -78°C, ließ man das
Reaktionsgemisch langsam auf Raumtemperatur erwärmen und rührte
für weitere 2 Stunden bei Raumtemperatur und eine weitere bei
40°C. Die flüchtigen Anteile wurden im Vakuum entfernt, der
orange-rote Rückstand in 20 ml Hexan aufgenommen und die so
20 erhaltene Lösung über Nacht bei -30°C zum Kristallisieren gekühlt.
Man erhielt 0,90 g (82 %) des Titankomplexes (14) als orangen
Feststoff.

¹H-NMR(499,658) MHz, C₆D₆) : δ = 1,17 (br d, 12H, CHCH₃),

3,19 (s, 12H, NMe₂), 3,62 (m, 2H, CHCH₃), 5,92 (m, 2H, C₅H₄), 6,49

25 (m, 2H, C₅H₄), 6,73 (m, 2H, C₆H₅), 6,83 (m, 1H, C₆H₅), 7,14
(m, 2H, C₆H₅).

¹¹B-NMR(160,310 MHz, C₆D₆) : δ = 29,82.

MS(EI) [m/z,%]: 382 [M⁺,5], 339 [M⁺-NMe₂,60], 248 [M⁺-Ti-2NMe₂,35],
30 233 [M⁺-Ti 2NMe₂-Me,100].

Beispiel 16

Herstellung von [iPr₂NB(C₅H₄)tBuN{TiCl₂}] (15)

35

Zu einer Lösung von 0,45 g (1,18 mmol) des Titankomplexes (14) in
10 ml Hexan wurden 0,65 g (6 mmol) (CH₃)₃SiCl in 2 ml Hexan bei
0°C zugegeben. Die Lösung wurde langsam auf Raumtemperatur erwärmt
und für weitere 4 Stunden gerührt. Der ausgefallene gelbe
40 Niederschlag wurde durch Abdekantieren der überstehenden Lösung
isoliert und zweimal mit je 10 ml Hexan gewaschen. Der so
erhaltene Feststoff wurde am Vakuum getrocknet. Man erhielt
0,38 g des Titankomplexes (15) (88 %).

45

16

$^1\text{H-NMR}$ (499,658 MHz, C_6D_6) : $\delta = 0,85$ (d, 6H, $J^3 = 6,71$ Hz, CHCH_3),
 1,32 (d, 6H, $J^3 = 6,71$ Hz, CHCH_3), 3,04 (m, 1H, CHCH_3),
 4,03 (m, 1H, CHCH_3), 6,22 (m, 2H, C_5H_4), 6,83 (m, 2H, C_5H_4).

5 $^{11}\text{B-NMR}$ (160,310 MHz, C_6D_6) : $\delta = 32,25$.

MS (EI) [m/z, %]: 365 [M^+ , 5], 350 [$\text{M}^+ - \text{Me}$, 45], 322 [$\text{M}^+ - i\text{Pr}$, 50].

Beispiel 17

10 Ethylen Polymerisation:

Allgemeine Polymerisationsvorschrift:

In einem mit Inertgas gespülten 250 ml-Autoklaven wurde das
 Metallocen (mit dem Zentralmetall M = Ti oder Zr) in den in
 Tabelle 1 angegebenen Mengen in wenig Toluol gelöst. Dazu wurde
 15 dann die entsprechende Menge MAO (Methylalumoxan 10 Gew.% in
 Toluol) ($\text{Al:M} = 100:1$) zugegeben. Man erreichte so ein
 Gesamtvolumen von ca. 100 ml. Danach wurde Ethylen bis auf einen
 Druck von 5 bar aufgepreßt. Die Polymerisation wurde bei 20°C für
 15 min durchgeführt. Anschließend wurde der Autoklav entspannt
 20 und das Polymer abfiltriert. Weitere Daten sind der Tabelle 1 zu
 entnehmen.

Tabelle 1:

25

Kompl ex	Al:M (mol:mol)	Temp. (°C)	Polym. zeit (min)	Ein- waage (mg/g)	Ausbeu te (g)	Activität (gPE/ gcat.*h)	eta- Wert (dl/g)
7	100	20	15	18,6	24,4	5250	3,35
9	1000	20	15	24,4	17,04	3777	n.d.
10 9	650	60	5	10,2	7,74	9106	n.d.
12	1000	60	10	15,2	1,80	711	1,52
15	1000	60	30	13,2	0,98	148	0,93

n.d.: not determined


35

40

45

Patentansprüche

1. Metallocenkomplexe von Metallen der 4., 5. oder 6. Neben-
 5 gruppe des Periodensystems, bei denen mindestens ein substi-
 tuierter oder unsubstituierter Cyclopentadienylrest mit einem
 Element der Gruppe III des Periodensystems verbunden ist,
 welches Element der Gruppe III des Periodensystems Bestand-
 10 teil eines Brückengliedes zwischen diesem Cyclopentadienyl-
 rest und dem Metallatom ist und welches Element der
 Gruppe III des Periodensystems als einzigen weiteren Substi-
 tuenten eine stickstoff-, phosphor- oder schwefelorganische
 Gruppe trägt.
- 15 2. Metallocenkomplexe nach Anspruch 1 der allgemeinen Formel I



in welcher die Variablen folgende Bedeutung haben:

- 30 M ein Metallatom der 4., 5. oder 6. Nebengruppe
des Periodensystems,
- D ein Element der Gruppe III des Periodensystems,
- 35 R^1, R^2, R^3, R^4 Wasserstoff, C_1 - bis C_{10} -Alkyl, 5-7-gliedriges
Cycloalkyl, welches seinerseits mit einer
 C_1 - C_{10} -Alkylgruppe substituiert sein kann, C_6 -
bis C_{15} -Aryl oder Arylalkyl, wobei zwei benach-
 40 barte Reste R^1 bis R^4 auch 5-7-gliedrige cycli-
sche Gruppen bilden können, welche ihrerseits
mit C_1 - C_{10} -Alkylgruppen oder SiR^6_3 -Gruppen sub-
stituiert sein können oder weitere anellierte
Ringsysteme enthalten können,
- 45 R^5 Wasserstoff, C_1 - C_{10} -Alkyl, C_6 - C_{15} -Aryl oder -Aryl-
alkyl oder C_1 - C_{10} -Trialkylsilyl,

R^6 C_1 - bis C_4 -Alkyl,

m Zahl der Nebengruppe des Metallatoms M minus 2,


5 n 2 wenn X^1 Stickstoff oder Phosphor bedeutet, 1
wenn X^1 Schwefel bedeutet,

X^1 Stickstoff, Phosphor oder Schwefel,

10 X^2 Wasserstoff, C_1 - C_{10} -Hydrocarbyl, $N(C_1$ - C_{15} -Hydro-
carbyl) $_2$ oder Halogen,

A ein Rest

15




20

oder ein Rest, welcher über ein Sauerstoff-,
Schwefel-, Stickstoff- oder Phosphoratom an M
koordiniert ist.

25 3. Metallocenkomplexe nach Anspruch 1 oder 2, in welchen

A ein Rest


30



35 ist.

4. Metallocenkomplexe nach den Ansprüchen 1 bis 3, in welchen A
eine Gruppe

40



ist, in welcher

Z Silizium oder Kohlenstoff und

45

R^7, R^8 Wasserstoff, Silyl, Alkyl, Aryl oder Kombinationen dieser Reste mit bis zu 10 Kohlenstoff- oder Siliziumatomen


5 bedeuten.

5. Metallocenkomplexe nach den Ansprüchen 1 bis 4, in welchen X^1 Stickstoff bedeutet.

10 6. Metallocenkomplexe nach den Ansprüchen 1 bis 5, in welchen R^5 Trialkylsilyl bedeutet.

7. Verfahren zur Herstellung von Metallocenkomplexen gemäß Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß man eine Verbindung
15 $R^5_n X^1 - BY_2$ (II), in welcher Y Halogen bedeutet, mit einer Verbindung

20



(III)

25

in welcher M' ein Alkali- oder Erdalkalimetall bedeutet, in Gegenwart eines Metallalkyls umgesetzt und das Reaktionsprodukt dann mit einer M-Halogenid-Verbindung und zuletzt mit einem Oxidationsmittel reagieren läßt.

30

8. Verwendung der Metallocenkomplexe gemäß den Ansprüchen 1 bis 7 als Katalysatorkomponenten für die Homo- und Copolymerisation von C_2 - C_{10} - α -Olefinen.

35

40

45

PCT/EP 99/10025

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 C07F17/00 C07F7/10 C07F5/02 C08F10/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 C07F C08F

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	<p>CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 132, Columbus, Ohio, US; abstract no. 78649, BRAUNSCHWEIG, HOLGER ET AL: "Synthesis and structure of '11borametallophenes of titanium, zirconium, and hafnium" XP002133658 abstract & EUR. J. INORG. CHEM. (1999), (11), 1899-1904 ,</p> <p style="text-align: center;">—</p> <p style="text-align: center;">-/-</p>	1-6

Y Patent family members are listed in annex.

"&" document member of the same patent family

04/04/2000

Rinkel, L

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Int'l Application No

PCT/EP 99/10025

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 131, Columbus, Ohio, US; abstract no. 73736, ASHE, ARTHUR J., III ET AL: "Aminoboranediy1-Bridged Zirconocenes: Highly Active Olefin Polymerization Catalysts" XP002133659 abstract & ORGANOMETALLICS (1999), 18(12), 2288-2290 ,	1-8
X	CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 130, Columbus, Ohio, US; abstract no. 182572, BRAUNSCHWEIG, HOLGER ET AL: "Synthesis and structure of the first '11boratitanocenophanes" XP002133660 abstract & EUR. J. INORG. CHEM. (1999), (1), 69-73 ,	1-5
A	REETZ, MANFRED T. ET AL: "Donor complexes of bis(1-indenyl)phenylborane dichlorozirconium as isospecific catalysts in propene polymerization" CHEM. COMMUN. (CAMBRIDGE) (1999), (12), 1105-1106 , XP002133657 the whole document	1-8
A	CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 127, Columbus, Ohio, US; abstract no. 248187, STELCK, DANIEL S. ET AL: "Novel ansa-Metallocenes with a Single Boron Atom in the Bridge: Syntheses Reactivities, and X-ray Structures of {Ph(L)B(.eta.5-C5H5)2}ZrC12 (L = SMe2, PMe3)" XP002133661 abstract & ORGANOMETALLICS (1997), 16(21), 4546-4550 , cited in the application	1-8
A	EP 0 628 566 A (PHILLIPS PETROLEUM COMPANY) 14 December 1994 (1994-12-14) cited in the application claims	1,8
A	DE 195 39 650 A (STUDIENGESELLSCHAFT KOHLE MBH) 30 April 1997 (1997-04-30) cited in the application claims	1,8

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/EP 99/10025

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
EP 628566	A	14-12-1994	US 5399636 A	21-03-1995
			US 5466766 A	14-11-1995
			AU 669442 B	06-06-1996
			AU 6454794 A	02-02-1995
			BR 9402391 A	02-05-1995
			CA 2124731 A,C	12-12-1994
			FI 942744 A	12-12-1994
			JP 7149781 A	13-06-1995
			NO 942193 A	12-12-1994
			SG 52550 A	28-09-1995
			US 5565592 A	15-10-1996
			US 5616752 A	01-04-1997
			US 5710224 A	20-01-1998
DE 19539650	A	30-04-1997	WO 9715581 A	01-05-1997
			EP 0866795 A	30-09-1998
			JP 2000500435 T	18-01-2000
			US 5962718 A	05-10-1999